




ŠALČIUI ATSPARUS UNIVERSALUS KLIJAVIMO – ARMAVIMO MIŠINYS MITTO F230



NAUDOJIMO SRITIS

- putų polistirenui ir akmens vatai
- puikiai sukimba, elastingas
- darbui artimoje 0 °C temperatūroje
- po 6 val. atsparus šalčiui iki -8 °C
- laidus vandens garams, mažai įgeriantis



SAVYBĖS

- Universalus klijavimo – armavimo mišinys šiltinimo sistemoms, pagamintas „Portland“ ir aliumininio cemento, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų pagrindu.
- Sudėtyje yra specialių priedų, leidžiančių mišiniui neužšalti ir kietėti prie neigiamų temperatūrų.
- Labai elastingas ir gerai sukimba.
- Skirtas kietosioms termoizoliacinėms akmens vatos ir putų polistireno plokštėms klijuoti ant mūrinių, betoninių ir tinkuotų paviršių pastatų viduje ir išorėje, šilumos izoliavimo sistemų armavimo tinklelio įplukdymui.
- Gali būti naudojamas paviršių išlyginimui, dengiant iki 5 mm storio sluoksniu vienu darbų etapu, įvairių statybinių elementų klijavimui.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Prieš vykdant darbus būtina išmatuoti pagrindo temperatūrą ir įsitikinti, jog pagrindas neįšalęs, taip pat be rasos lašelių ar šerkšno, švarus, pakankamo tvirtumo, be skiriančiųjų priemonių ar palaidų medžiagų.
- Ištrupėjimai, neužpildytos siūlės, nelygumai užtaisomi.
- Ekstruzinio polistireno plokštės pašiaušiamos specialia tarka.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- 25 kg maišas, po truputį beriant, yra įmaišomas į 6,25-6,5 litrus švaraus vandens, kol gaunama vientisa, be gumuliukų masė.
- Po 10 min. brinkimo skiedinys permaišomas ir turi būti sunaudotas per 3 valandas (esant +10 °C mišinio temperatūrai).
- Darbai atliekami, esant teigiamai oro ir pagrindo temperatūrai.
- Klijuojant ant lygių pagrindų, lygia glaistykklės puse ant plokštės užtepamas plonas rišantysis sluoksnis.
- Ant jo dantyta 10x10 mm glaistykklės puse paskirstomas klijų mišinys.

ŠALČIUI ATSPARUS UNIVERSALUS KLIJAVIMO – ARMAVIMO MIŠINYS MITTO F230



- Esant didesniems pagrindo nelygumams, klijai iki 20 mm storio sluoksniu tepami visu plokštės perimetru 5-7 cm pločio juosta ir keliais delno dydžio plotais viduryje, po numatomomis smeigėmis.
- Klijų atvirasis laikas gali būti iki 15 min.
- Pradedama klijuoti nuo apačios.
- Į plokščių sandūras klijai neturi patekti.
- Smeigės tvirtinamos ne anksčiau kaip po 3 parų.
- Armavimui ant plokščių dengiamas paruoštas mišinys ir suvagojamas 8-12 mm dantukais.
- Armavimo tinklelis įplukdomas lygia glaistyklės puse.
- Padengtą paviršių džiūvimo laikotarpiu saugoti nuo kritulių.
- Klijavimo - armavimo skiedinio džiūvimo laikas, priklausomai nuo sluoksnio storio, esant +5° C oro temperatūrai ir 75 % santykinei oro drėgmei yra apie 3 paros.
- Esant nepalankioms oro sąlygoms (žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė), skiedinio džiūvimo laikas pailgėja.
- Tolimesni fasado apdailos darbai galimi, skiediniui pilnai išdžiūvus.
- Klijuojant neoporo plokštes, jas saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Naudoti pastolių dangalus.
- Sekančius darbus atlikti po min. 3 parų, esant šiltam orui (~20 °C). Esant žemesnėms temperatūroms, laikas ilgėja.
- Siūles tarp plokščių užsandarinti pilnai išdžiūvus klijams. Negalima savaime išsipučiančias putas naudoti iš kart suklijavus plokštes.
- Esant žemoms temperatūroms, drėgnoms sienoms (nauja statyba) stingimo laikas prailgėja kelis kartus.
- Naudojant žieminį mišinį: darbo metu oro ir pagrindo temperatūra turi būti nuo 0 °C.
- Naudojant žieminį mišinį: po 5-6 val. nuo padengimo atsparus iki -8 °C temperatūrai.



SĄNAUDOS

- Klijavimui ~4,5 kg/m², armavimui ~5,0 kg/m².



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės.
- Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami.
- Geriausias 6 mėn. nuo pagaminimo datos originalioje uždarytoje pakuotėje.