




AKRILINIS TINKAS MITTO FS310



NAUDOJIMO SRITIS

- Akrilinės dispersijos pagrindu pagamintas spalvotas tinkas, visiškai paruoštas naudoti.
- Skirtas naudoti šiltinimo sistemose lauke ir viduje bei ant tokių pagrindų kaip betonas, cemento ir kalkių tinkas, gipsas.
- Ištinuotas sluoksnis yra elastingas, atsparus mechaniniam poveikiui, jo spalva patvari.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Prieš naudojimą skiedinį gerai išmaišyti ir įsitikinti, kad spalva atitinka užsakymą.
- Neskiesti vandeniu ir nemaišyti su kitomis medžiagomis.
- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus, švarus.
- Mažiausiai prieš 24 val. pagrindą nugruntuoti spalvotu „MITTO G330“ gruntu.
- Tinkas ant sienos paviršiaus tepamas nerūdijančiojo plieno mentele, o faktūra išraižoma plastikine mentele.
- Darbo metu ir naujai ištinuotą sieną reikia apsaugoti nuo saulės, vėjo ir lietaus.
- Patariama naudoti ant pastolių tvirtinamas uždangas.
- Nenaudoti šiltinimo sistemose su mineraline vata.
- Tinkuojamus plotus reikia sujungti, kol ant pagrindo užneštas tinkas nepradės džiūti, vadinamu metodu „šlapias ant šlapio“.
- Dirbant su spalvotu tinku, tinkuojami plotai ant vienos plokštumos turi būti dengiami vienos partijos tinku.
- Skirtingas pagrindo įgeriamumas gali įtakoti spalvos skirtumų atsiradimą.
- Šviežiai padengtą paviršių rekomenduojama apsaugoti fasadiniu apsauginiu tinkleliu.



SĄNAUDOS

- Priklausomai nuo frakcijos sunaudojama nuo 1,7 iki 5,0 kg/m².



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbus atlikti, kai oro temperatūra siekia nuo +5 iki +25 °C.



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Sausai laikyti sandariuose induose nuo +5 iki +25 °C temperatūros sąlygomis.
- 12 mėn. nuo pagaminimo datos.



DETALE INFORMACIJA PATEIKTA TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPE!
SUDĖTYJE YRA 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONO. GALI SUKELTI ALERGINĘ REAKCIJĄ.