




MINERALINIS DEKORATYVINIS TINKAS MITTO FS360



NAUDOJIMO SRITIS

- Dekoratyvinio paviršiaus (raštas „samanėlė“) suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų stabilių mineralinių pagrindų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Negali būti naudojamas tiesiogiai ant gipsinio paviršiaus!
- Baltos specifinės spalvos.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, sausas, lygus ir be trūkių.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Tinkuojamą pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką MITTO G330.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį maišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Rekomenduojama naudoti 600 aps. / min. maišytuvą.
- Po 5 min. brandinimo masę dar kartą permaišyti.
- Skiedinį ant pagrindo užtepti metaline glaistykle arba trintuve sluoksniu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui, šiek tiek palaukus dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais judesiais plastikine trintuve.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!



PAPILDOMI NURODYMAI

- Techniniai duomenys nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykinei oro drėgmei.
- Žemesnė temperatūra padidina, aukštesnė temperatūra sumažina nurodytas reikšmes.
- Tinką kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Produktu yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje $\leq 0,0002\%$.

MINERALINIS DEKORATYVINIS TINKAS

MITTO FS360



TECHNINIAI DUOMENYS

Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 7 l
Brandinimo trukmė	apie 5 min.
Darbo laikas	apie 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Išėiga	grūdo dydis 1 mm - apie 2,1 kg/m ² ;
	grūdo dydis 1,5 mm - apie 2,5 kg/m ² ;
	grūdo dydis 2 mm - apie 2,9 kg/m ² ;
	grūdo dydis 3 mm - apie 4,3 kg/m ²



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuokite sausose patalpose ant medinių padėklų, originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.