




PLYTELIŲ KLIJAI (PILKI) MITTO KP300



NAUDOJIMO SRITIS

- Klijai skirti keraminėms, akmens masės plytelėms klijuoti ant betono, mūro, tinko, akyto betono, dujų silikato paviršių, gipso kartono plokščių tik pastatų viduje.
- Tinka sienoms ir grindims.
- Galima klijuoti ant sausų ir drėgnų paviršių.
- Pagal Europos standartą EN 12004 atitinka C1 klasę.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalą, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus paviršius suraižyti.
- Klijuojamą pagrindą gruntuoti.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį (25 kg) maišyti talpoje su švriu kambario temperatūros vandeniu (6-6,5 l.) tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Maišyti galima rankiniu arba mechaniniu būdu.
- Po 5 min. brandinimo masę dar kartą permaišyti.
- Ant paruošto paviršiaus lygiu glaistikliu užtepkite ploną klijų sluoksnį.
- Po to užtepkite storesnį klijų sluoksnį ir dantytuoju glaistikliu išlyginkite plotą, kurį galėsite uždengti per 20 minučių.
- Dėkite plyteles, prispausdami jas tvirtai prie klijuojančio sluoksnio sukamuoju ar slystamuoju judesiu ir iškart pastatykite jas į vietą.
- Klijuojamos plytelės neturi viena su kita liestis.
- Plytelių padėtį galite koreguoti 15 minučių po priklijavimo.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!
- Tarpus tarp sieninių plytelių glaistykite nemažiau kaip po 24 valandų, o tarp grindinių plytelių po 48 valandų.
- Atsargiai vaikščioti ant iškljuotų grindų galima po 2 parų.
- Po 28 parų pasiekiamas visiškas tvirtumas, atsparumas vandeniui.
- PLYTELIŲ NEGALIMA DRĖKINTI!



PAPILDOMI NURODYMAI

- Darbus reikia atlikti sausomis sąlygomis.
- Darbo metu ir dvi paras po plytelių klijavimo, oro bei pagrindo temperatūra turi būti nuo +5°C iki +30°C.
- Visi pateikti duomenys ir rekomendacijos galioja esant +20°C temperatūrai bei 60% santykiniai oro drėgmei.
- Esant kitoms sąlygoms, klijų charakteristikos gali pakisti.
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje: $\leq 0,0002\%$.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 6-6,5 l
Brandinimo trukmė	apie 5 min.
Darbo laikas	apie 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 48 val.
Visiškas apkrovimas	po 28 parų
Išėiga	Klijų išėiga 2-4 kg/m ² , priklausomai nuo glais-tiklio dantukų dydžio ir pagrindo nelygumo. Rekomenduojama rinktis 6 mm šukas.



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuoti sausose patalpose ant medinių padėklų originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugoti, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.