




PLYTELIŲ KLIJAI (PILKI) MITTO KP305



NAUDOJIMO SRITIS

- Vidaus ir išorės darbams.
- Sienoms ir grindims.
- Keraminių ir nedidelių akmenų plytelių (iki 35x35 cm) klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Klijavimui ant betoninių ir kitokių stabilų mineralinių paviršių.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkų.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus paviršius suraižyti.
- Klijuojamą pagrindą gruntuoti.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį maišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Rekomenduojama naudoti 600 aps. / min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo masę dar kartą permaišyti.
- Vienu kartu klijų skiediniu rekomenduojama padengti pagrindo plotą, kurį galima išklijuoti plytelėmis per 15 min.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!
- Klijais negalima užpildyti deformacinių siūlių!



PAPILDOMI NURODYMAI

- Techniniai duomenys nustatyti esant 23±2 °C temperatūrai ir 50±5 % santykinei oro drėgmei.
- Žemesnė temperatūra padidina, aukštesnė temperatūra sumažina nurodytas reikšmes.
- Klijus kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros (> +25 °C).
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje: ≤ 0,0002%.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 6-6,5 l
Brandinimo trukmė	apie 3 min.
Darbo laikas	apie 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Visiškas apkrovimas	po 14 parų
Išėiga, priklausimai nuo pagrindo paviršiaus gali skirtis:	apie 2,1 kg / m ² sauso mišinio kai dantukų gylis 4 mm apie 3,2 kg / m ² sauso mišinio kai dantukų gylis 6 mm apie 5,3 kg / m ² sauso mišinio kai dantukų gylis 10 mm



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuoti sausose patalpose ant medinių padėklų originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugoti, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.