




PLYTELIŲ KLIJAI SU PRIEDAIS MITTO KP310



NAUDOJIMO SRITIS

- Vidaus ir išorės darbams.
- Sienoms ir grindims.
- Tinka šildomoms grindims.
- Keraminių, akmenų masės, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, mozaikos, židinio apdailos plytelių, natūralaus akmenų (išskyrus marmurą) plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Klijavimui ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių, taip pat ant konstrukcijų iš gips-kartonio, medžio drožlių plokščių.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkų.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalą, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus paviršius suraižyti.
- Įgeriantį pagrindą gruntuoti.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį maišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu tol, kol susidarys vienaalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Rekomenduojama naudoti 600 aps. / min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo masę dar kartą permaišyti.
- Vienu kartu klijų skiediniu rekomenduojama padengti pagrindo plotą, kurį galima išklijuoti plytelėmis per 20 min.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rišti skiedinį! Klijais negalima užpildyti deformacinių siūlių!



PAPILDOMI NURODYMAI

- Techniniai duomenys nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykinei oro drėgmei.
- Žemesnė temperatūra padidina, aukštesnė temperatūra sumažina nurodytas reikšmes.
- Klijus kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje $\leq 0,0002\%$.

PLYTELIŲ KLIJAI SU PRIEDAIS MITTO KP310



TECHNINIAI DUOMENYS

Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 7,3 l
Brandinimo trukmė	apie 3 min.
Darbo laikas	apie 2 val.
Darbo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Visiškas apkrovimas	po 14 parų
Klijų išeiga	2-4 kg/ m ² , priklausomai nuo glaistiklio dantukų dydžio ir pagrindo nelygumo



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuokite sausose patalpose ant medinių padėklų, originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktu pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.