




YPAČ ELASTINGI BALTI PLYTELIŲ KLIJAI MITTO KP330



NAUDOJIMO SRITIS

- Marmuro, granito, smiltainio ir kitoms visų rūšių keraminėms ir akmens masės plytelėms bei tuščiaavidurėms stiklo plytoms klijuoti ant kritinių pagrindų (deformuotų, šildomų, terasose, balkonuose, medinių grindų ir pan.).
- Naudoti pastatų viduje ir išorėje.



PAGRINDO TIPAS

- Tinkamai išdžiovintas ir paruoštas cemento, cemento ir kalkių, gipso tinkas, betono pagrindas, cemento, anhidrito ir bitumo grindys.
- Plytų, tuščiaavidurių keraminių, silikatinių plytų ir aktybetonio blokelių mūras.
- Sena glazūra, terakota ir akmens masė bei gipskartonio plokštės.
- Medinės grindys ar medinis pagrindas.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindo paviršius turi būti švarus, tvirtas ir našus.
- Nesenas tinko ir betono gruntas turi būti rišlus ir išlygintas.
- Senus, silpnai besilaikančius, trapius ir atsilupusius sluoksnius būtina pašalinti.
- Tuštumas užpildyti padidinto sukibimo arba išlyginamuoju skiediniu.
- Silpną pagrindą padengti giliai skvarbos gruntine emulsija.
- Ant senų plytelių, prieš tai nuo jų pašalinus riebalus ir paširkštinius, plonai užtepti klijų, kad susidarytų kibus sluoksnis.



NAUDOJIMO BŪDAS

- Maišo turinį mechaniniu ar rankiniu būdu išmaišyti su nurodytu kiekiu švaraus šalto vandens iki vienalytės tirštos konsistencijos.
- Palaukus 5 minutes, pakartotinai išmaišyti.
- Klijus ant paviršiaus tepti mentele ir išsklaidyti dantyta (su atitinkamų matmenų danteliais) mentele.
- Kai plytelės klijuojamos ant kritinių paviršių ar paviršių, ant kurių gali patekti vandens, reikia papildomai klijų užtepti ir ant apatinės plytelės pusės.
- Prieš klijuojant plytelių nešlapinti.
- Plyteles klijuoti prispaudžiant prie pagrindo.
- 10 minučių galima koreguoti jų padėtį.

YPAČ ELASTINGI BALTI PLYTELIŲ KLIJAI MITTO KP330



- Plyteles reikia priklijuoti per 30 min. po klijų užtepimo ant pagrindo.
- Kadangi klijai nėra takūs, nebūtina naudoti skiriamųjų įdėklų.
- Klijus sunaudoti per 2 val. nuo sumaišymo su vandeniu.
- Jeigu per tą laiką klijai sutirštėja, juos reikia pakartotinai intensyviai išmaišyti nepilant papildomai vandens.
- Per didelis kiekis vandens pailgina rišimo trukmę ir pablogina visas klijų savybes, pvz., kimumą, takumą ir skersinę deformaciją.
- Nesunaudotas sukietėjęs ruošinys nebetinka pakartotinai skiesti vandeniu ir jį reikia išmesti.



TECHNINIAI DUOMENYS

SUDĖTIS: baltojo cemento, smėlio bei mineralinių priedų ir priemaišų mišinys	
Sausosios masės tankis:	apie 1,3 kg/dm ³
Tinkamas vandens kiekis:	apie 6,25 l 25 kg sausojo mišinio
Pradinis kimumas:	≥ 1,0 MPa
Kimumas panardinus į vandenį:	≥ 1,0 MPa
Kimumas po terminio sendinimo:	≥ 1,0 MPa
Kimumas po šaldymo ciklų:	≥ 1,0 MPa
Lipnumo trukmė – kimumas po t ≥ 30 min.:	≥ 0,5 MPa
Taisymo trukmė:	≤ 10 min.
Sunaudojimo trukmė:	apie 2 val. nuo sumaišymo su vandeniu
Takumas:	≤ 0,5 mm
Tarpų užpildymas:	praėjus 48 val.
Naudojimas:	praėjus 48 val.
Degumas:	A2-s1,d0/A2fl-s1 klasė
Skersinė deformacija:	S1 klasė
Išėiga:	apie 12 m ² iš 25 kg
Apytikrės sausosios masės sąnaudos, priklausančios nuo pagrindo paviršiaus, kai 1 m ² plytelių klijuojama naudojant mentelę su stačiakampiais danteliais, kurių matmenys:	4 x 4 mm apie 1,4 kg
	8 x 8 mm apie 2,5 kg
	6 x 6 mm apie 2,1 kg
	10 x 10 mm apie 2,9 kg



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbus atlikti nuo +5 °C iki +30 °C aplinkos temperatūros sąlygomis.
- Į klijus nepilti jokių kitų medžiagų.
- Po priklijavimo saugoti nuo per didelio išsausėjimo ir sudrėkimo.



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Nepažeistose originaliose pakuotėse sausose patalpose – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
- Saugoti nuo drėgmės gabenimo ir sandėliavimo metu.

YPAČ ELASTINGI BALTI PLYTELIŲ KLIJAI MITTO KP330



PASTABOS

- Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti 23 ± 2 °C temperatūros ir 50 ± 5 % santykinės oro drėgmės sąlygomis.
- Kitomis sąlygomis sunaudojimo ir standėjimo trukmė gali skirtis.
- Klijų sudėtyje yra cemento mišinių ir juos sumaišius su vandeniu įvyksta šarminė reakcija.
- Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
- Saugoti odą dėvint apsauginius drabužius ir pirštines.
- Saugoti nuo vaikų.
- Šviežius nešvarumus valyti vandeniu, sukietėjusius – valikliu.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.