




KLIJAI SILIKATINIAMS IR AKYTO BETONO BLOKELIAMS DARBUI ŽEMOSE IR NEIGIAMOSE TEMPERATŪROSE MITTO MK530



NAUDOJIMO SRITIS

- Visų tipų vidaus ir išorės silikatinių blokų ir akyto betono blokelių sienų mūrijimui iki -10°C temperatūrose.
- Stiprumo klasė pagal EN 998-2: M10.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, neįmirkęs ir neapledėjęs, be sniego.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti nevirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Blokeliai turi būti švarūs, sausi, neįmirkę ir neapledėję, be sniego.
- Blokelių paviršius turi būti lygus, padėtas į vietą blokelių – stabilus.
- Pagrindo ir blokų darbo paviršius turi būti teigiamos temperatūros.
- Nakčiai darbinis paviršius rekomenduojama uždengti šilumą izoliuojančiomis medžiagomis.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį maišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Rekomenduojama naudoti 600 aps. / min. maišytuvą.
- Vanduo gali būti šiltas, bet negali būti karštas (vandens temperatūra turėtų būti 20-40°C)!
- Ant blokelių mūro skiedinį (klijus) užnešti mūrijimo mentele ir išvedžioti dantyta glaistykle.
- Blokelių ant suvagoto skiedinio dėti nedelsiant.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!



PAPILDOMI NURODYMAI

- Mūro skiedinį (klijus) kietėjimo metu būtina saugoti nuo šalčio – jo ir jo aplinkos temperatūra neturi nukristi žemiau -10°C pirmas keturias valandas.
- Nuo per greito temperatūros kritimo naują mūrą reikia apsaugoti uždengiant šilumą izoliuojančiomis medžiagomis!
- Temperatūrą būtina matuoti darbų atlikimo vietoje.
- Vengti skersvėjų, ypač šaltųjų kryptų vėjų, nedirbti lyjant.
- Dirbti laikantis kitų darbo su cementiniais skiediniais žemose ir neigiamose temperatūrose technologinių reikalavimų.
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija.

KLIJAI SILIKATINIAMS IR AKYTO BETONO BLOKELIAMS DARBUI ŽEMOSE IR NEIGIAMOSE TEMPERATŪROSE MITTO MK530



- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje: $\leq 0,0002 \%$.
- Naudojant žieminį mišinį: mišinio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip $+10^{\circ}\text{C}$.
- Naudojant žieminį mišinį: maišymui skirtas vanduo turi būti pašildytas iki $+40/+45^{\circ}\text{C}$ temperatūros.
- Naudojant žieminį mišinį: darbai atliekami, kai oro ir blokelių temperatūra yra ne žemesnė kaip 0°C ir ne aukštesnė kaip $+25^{\circ}\text{C}$ per artimiausias 6 val.
- Naudojant žieminį mišinį: mūryti naudojami sausi, teigiamos temperatūros ir švarūs blokeliai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Grūdelių dydis	iki 0,6 mm
Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 6 l
Išėiga	apie 21 litras iš 25 kg sauso mišinio
Sluoksnio storis	2–3 mm
Darbo laikas	iki 1 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo -10°C iki $+15^{\circ}\text{C}$
Visiškas sukietėjimas	po 28 parų
Sąnaudos	apie 1,4 kg / m^2 sauso mišinio, kai sluoksnio storis 1 mm



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuokite sausose patalpose ant medinių padėklų, originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.