




MŪRO MIŠINYS MITTO MM500



NAUDOJIMO SRITIS

- Visų tipų sienų iš plytų ir blokų mūrijimui (stiprumo klasė pagal EN 998-2: M10).
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Plytos ir blokai turi būti švarūs, neįmirkę ir neapledėję.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį maišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!
- Darbus atlikti, laikantis visų mūrijimo ir tinkavimo cementiniais skiediniais taisyklių.



PAPILDOMI NURODYMAI

- Techniniai duomenys nustatyti esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
- Žemesnė temperatūra padidina, aukštesnė temperatūra sumažina nurodytas reikšmes.
- Mūro skiedinį kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros (> +25 °C).
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje: ≤ 0,0002 %.
- Medžiagų ir mišinio temperatūra turi būti +5 °C - +25 °C.
- Džiūvimo metu mūrą saugoti nuo šalčio ir lietaus.
- Sienoms mūryti naudoti sausas ir švarias plytas bei blokus
- Siūlės storis turi būti ne mažesnis kaip 8 mm.



TECHNINIAI DUOMENYS

Grūdelių dydis	iki 2 mm
Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 4 l
Išėiga	apie 15 l iš 25 kg sauso mišinio
Darbo laikas	apie 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Stipris gniuždant po 28 parų	$\geq 10 \text{ N / mm}^2$



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuoti sausose patalpose ant medinių padėklų, originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugoti, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.