




CEMENTAS MITTO PC800



NAUDOJIMO SRITIS

- Taruotas cementas CEM II 42,5 /A-LL, skirtas naudoti lauko ir vidaus darbams.
- Naudojamas mūro ir tinkavimo darbams, paviršių ir perdenginių betonavimui, gelžbetonio gaminiams.



NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- Cementas, naudojamas betono paruošimui, turi būti švarus ir sausas.
- Rekomenduojama naudoti švarų vandenį.
- Smėlis ir žvyras turi atitikti užpildams keliamus reikalavimus.
- Plastiško betono pagaminimui naudojamas cemento smėlio, žvyro ir vandens apytikris santykis tūrio dalimis (žr. Techninės informacijos lentelę) vieno 35 kg maišelio talpa apie 25 litrus.



BETONO MAIŠYMAS

- Į betono maišyklę suberti užpildymo medžiagas, cementą ir $\frac{3}{4}$ bendro vandens kiekio, pradėdant maišymą.
- Jei reikia papildyti vandeniu iki plastiškos masės.
- Naudojant pernelyg daug vandens sumažėja betono stiprumas.
- Maišyti mažiausiai 1,5 min.
- Išbetonuota vieta turi būti uždengiama vienai savaitei ir laikoma drėgnai.
- Neleiskite šviežiam betonui perdžiūti arba sušalti žiemos metu.
- **NAUDOKITĖS ŠIOMIS REKOMENDACIJOMIS. ATLIEKANT SUDĖTINGESNIUS DARBUS KREIPKITĖS Į SPECIALISTĄ.**



SAUGOS REIKALAVIMAI

- Cementas yra šarminis, venkite kontakto su oda arba akimis.
- Vengti dulkelėjimo.
- Jeigu cementas pateko į akis, praskalauti jas dideliu kiekiu vandens.
- Vandenyje tirpaus chromo (VI) konsistencija cemente 2 mėnesius nuo supakavimo datos išsilaiko mažesnė kaip 0,0002%, jei laikomasi žemiau nurodytų cemento laikymo sąlygų, todėl geriausia suvartoti dviejų mėnesių laikotarpyje, nuo pagaminimo datos, nurodytos ant maišo šono.



BŪDINGOS CHARAKTERISTIKOS

- Pilki birūs bekvapiai milteliai, sumaišius su vandeniu kietėja, naudojami betono gamybai.



LAIKYMAS

- Cementas turi būti sandėliuojamas uždaroje, apsaugotose nuo drėgmės patalpose.



TECHNINĖ INFORMACIJA

TALPOS APIMTIS (tūrio dalimis)				
Betono stiprio gniuždant klasė	Cementas	Smėlis (0 – 4mm)	Žvyras (4 – 16mm)	Vanduo
C 8/10	1	4.5	5.0	1.4
C 12/15	1	3.5	4.0	1.0