




CEMENTINIS TINKAS MITTO TC400



NAUDOJIMO SRITIS

- Cementinis-kalkinis mišinys sienų ir lubų tinkavimui mašiniu bei rankiniu būdu 5-15 mm sluoksnio storio.
- Mineralinių pagrindų tinkavimui!
- Vidaus ir išorės darbams.
- Tinkamas sienų lyginimui prieš fasadų šiltinimo darbus.
- Labai patogus naudojimui, pasižymi geru sukibimu su paviršiumi, plastiškas apdirbimui, džiovimo laikas pritaikytas technologiškai optimaliam apdirbimui.
- Atitinka EN 998-1 stiprio klasę CS IV.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinkite netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus ir tankius paviršius suraižykite.
- Stipriai įgeriantį pagrindą gruntuokite.
- Metalinius, gelžbetoninius ir kitus neįgeriančius vandens paviršius gruntuokite gruntu su kvarciniu smėliu.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį (25 kg) maišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu (3,2-4,5 l) tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusio mišinio gabalėlių.
- Maišyti galima rankiniu arba mechaniniu būdu.
- Po 3-5 min. brandinimo masę dar kartą permaišyti.
- Paruoštas mišinys tinkamas naudoti iki 2 val., priklausomai nuo aplinkos temperatūros.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!
- Darbus atlikti, laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Paruoštą skiedinį tolygiai užnešti ant paviršiaus.
- Kai sluoksnio storis didesnis, tinkuokite dviem sluoksniais, pirmajam sluoksniui pilnai sukietėjus (apie 14 d.).
- Prieš užnešant antrą sluoksnį – pirmojo paviršių sušiurkštinkit.



PAPILDOMI NURODYMAI

- Darbus reikia atlikti sausomis sąlygomis.
- Darbo ir džiuvimo metu oro bei pagrindo temperatūra turi būti nuo +5° C iki +25° C.
- Visi pateikti duomenys ir rekomendacijos galioja esant +20° C temperatūrai bei 65% santykinei oro drėgmei.
- Žemesnės temperatūros prailgina, aukštesnės temperatūros sutrumpina nurodytas reikšmes.
- Tinko kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros (> +25 °C).
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje: ≤ 0,0002 %.



TECHNINIAI DUOMENYS

Stipris gniuždant	CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)
Sukibimo stipris	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
Tankis	1770 kg/m ³
Kapiliarinis vandens įgėris	W _{c0}
Grūdelių dydis	iki 0,63 mm
Degumas	A1 klasė
Ilgamžiškumas	F25



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuokite sausose patalpose ant medinių padėklų, originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 6 mėn. nuo pagaminimo datos.