




BETONAS MITTO BM605



NAUDOJIMO SRITIS

- Grindų pakloto betonavimui (minimalus storis 40 mm).
- Betoninių ir gelžbetoninių elementų gamybai ir remontui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam panaudojimui.
- Galima naudoti šildomų grindų įrengimui.
- Atsparus trinčiai.
- Stiprumo klasė: C20.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas grindų paklotui turi būti sausas, pakankamai stiprus ir be trūkių.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalą, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Įgeriantį pagrindą gruntuoti.
- Nesudėtingus ir apkrovų nereikalaujančius elementus betonuoti klojiniuose iš neįgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti klojinių tepalu.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį (25 kg) užpilti talpoje švairiu vėsiu vandeniu (3-4 l) ir maišyti tol, kol susidarys vienybė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Skiedinį brandinti 3-5 min. ir vėl permaišyti.
- Grindų paklotui paruoštą skiedinį paskleisti ne mažesniu 40 mm sluoksniu, sutankinti ir išlyginti.
- Jei reikia, užtrinti.
- Betonuojant didelį grindų plotą, būtina įrengti deformacines siūles.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!



PAPILDOMI NURODYMAI

- Techniniai duomenys nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykinei oro drėgmei.
- Žemesnė temperatūra padidina, aukštesnė temperatūra sumažina nurodytas reikšmes.
- Grindų paklotą / betoną kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje: $\leq 0,0002\%$.



TECHNINIAI DUOMENYS

Stipris gniuždant	≥ 20 Mpa
Stiprio klasė	C 20
Degumas	A1 klasė
Grūdelių dydis	lki 8 mm
Šviežio skiedinio trukmė	lki 2 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Visiškas sukietėjimas	po 28 parų
Sąnaudos	apie 80 kg / m ² sauso mišinio, kai sluoksnio storis 40 mm



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuoti sausose patalpose ant medinių padėklų originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugoti, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.