




# YPAČ SKVARBUS IR SUTVIRTINANTIS GILUMINIS GRUNTAS MITTO G430



## NAUDOJIMO SRITIS

- Ypač giliai įsiskverbiantis ir stipriai paviršiaus pagrindą sutvirtinantis, greitai džiūstantis, vandeninis akrilinis gruntas.
- Ypač didelės koncentracijos.
- Skirtas vidaus ir lauko darbams.
- Nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai.
- Išdžiūvęs suformuoja vandens garams laidų sluoksnį.
- Suvienodina akytų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (pvz., betono, tinko, dujų silikato, keramzitbetonio blokelių, gipso kartono plokščių ir kt.) vandens įgėrį ir sutvirtina pagrindą prieš glaistymą, tapetavimą.
- Puikiai tinka gruntuoti mineralinius pagrindus prieš klijuojant apdailos plyteles (klijais be tirpiklių).



## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus, ant jo neturi būti druskų, riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų, pelėsių, samanų ir kitų nešvarumų.
- Nešvarius pastatų fasadus nuplaukite aukšto slėgio vandens srove.
- Gruntuojant nepalikti nepadengtų plotų, vengti nutekėjimo.
- Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvai.
- Įrankių valymas: vandeniu.
- Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė nei +10 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnumas.
- Sąnaudos: 5–20 m<sup>2</sup> / l.
- Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % santykinis oro drėgnumas): 1 val.
- Gruntas visiškai išdžiūsta po 24 val.
- Džiūvimo trukmė kinta, priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei santykinio drėgnumo.



## DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10 °C, o santykinė oro drėgmė turi būti 35–80 %.
- Negalima dengti veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, pučiant stipriam vėjui ir lyjant lietui.

# YPAČ SKVARBUS IR SUTVIRTINANTIS GILUMINIS GRUNTAS MITTO G430



## LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūros sąlygomis, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė – 24 mėn. nuo pagaminimo datos.
- Saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti.



## TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis	Vidaus ir išorės darbams
Riškis	akrilo dispersija
Skiediklis	vanduo
Spalva	balkšva
Tankis (20 °C)	~1,000 g/cm <sup>3</sup>
pH (20 °C)	7,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC)	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis	(9,0-11,0) % LST EN ISO 3251