




UNIVERSALUS POLIMERINIS GLAISTAS MITTO GU100



NAUDOJIMO SRITIS

- MITTO GU100 – paruoštas naudoti polimerinis glaistas, puikiai sukimbantis, sudarantis lygų baltą, garus praleidžiantį paviršių.
- Naudojamas patalpų viduje.
- Gali būti naudojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.
- Skirtas betono, cementinio kalkių ir gipsinio bei plonasluoksnio tinko paviršiams, gipso kartono plokštėms glaistyti.
- Gali būti naudojamas sienų ir perdangų apdailai, taip pat juo galima užpildyti nedidelius ištrupėjimus.
- Išdžiūvęs lengvai šlifuojamas.
- Pasižymi geromis atsparumo savybėmis.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas, stabilus ir be silpnai sukibusių ar sukibimą galinčių susilpninti sluoksnių (riebalų, klijų, bitumo, dulkių, sukibimą mažinančių preparatų, dažų, skiedinių likučių ir pan.).
- Didesniems ištrupėjimams užpildyti reikia naudoti glaistomąjį gipsą.
- Stipriai ir netolygiai sugeriančius pagrindus ir gipso kartono plokščių siūles rekomenduojama gruntuoti MITTO giluminiu gruntu ir palaukti, kol gruntas išdžius.
- Paruošus pagrindą vadovautis atitinkamų statybos reglamentų nurodymais ir statybos taisyklėmis.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Prieš pradėdamas darbą masę išmaišyti, bet neleisti, kad į ją patektų per daug oro.
- Atskiedus 5 % tūrio vandens, glaistą galima naudoti mechaniniam glaistymui.
- Tepti rankiniu būdu nerūdijančiojo plieno įrankiais arba mechaniniu būdu beorio glaistymo agregatu, vėliau paviršių gerai išlyginti.
- Per vieną kartą kloti iki 2 mm storio sluoksnį.
- Esant didesniems nelygumams, kitą glaisto sluoksnį kloti, kai sustingsta ankstesnis.
- Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH) – 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., visiškai sutvirtėja per 28 paras.
- Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo.
- Šlifuoti galima paviršiui visiškai išdžiūvus.
- Baigus darbą įrankius nuplauti vandeniu.
- Prieš dažant nuo paviršiaus nuvalyti dulkes ir gruntuoti gruntavimo preparatu.
- Atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamų statybos reglamentų nurodymais ir statybos taisyklėmis.
- Vieno sluoksnio storis: iki 2 mm.

UNIVERSALUS POLIMERINIS GLAISTAS MITTO GU100



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbus atlikti aplinkoje, kurioje temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C.
- Nepilti jokių kitų medžiagų.
- Mišinį saugoti, kad pernelyg neperdžiūtų ir nesudrėktų.
- Naudoti švarius įrankius.



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Laikyti 12 mėn. nuo pagaminimo datos sausoje vėsioje patalpoje, nepažeistose gamintojo pakuotėse.
- Neužšaldyti.