




MAŠININIS GIPSINIS TINKAS MITTO TG110



NAUDOJIMO SRITIS

- Gipsinis mišinys skirtas tinkuoti visas vidaus patalpas su normaliu oro drėgniu, kuriose nuolat nesilaiko drėgmė ir nesikaupia vandens kondensatas, ir vienu sluoksniu tinkuoti gyvenamųjų pastatų virtuvių ir vonios kambarių sienas.
- Šis gipsinis tinkas skirtas dirbti mašininio būdu.
- Suformuoja labai gerą pagrindą keraminėms dangoms, dekoratyviniam tinkui, išlyginamajam glaistui, ant tokio pagrindo lengva dažyti ar klijuoti tapetus.
- Ypatingai tinkamas naudoti ant šiurkščių, kietų, išdžiūvusių pagrindų ir yra ypač tinkamas nelygioms ar kreivoms sienoms tinkuoti.
- Pasižymi didesniu tvirtumu nei lengvesni tinkai.
- Minimalus tinko sluoksnio storis – 8 mm, maksimalus tinko sluoksnio storis – 20 mm.



PAGRINDO RŪŠIS

- Tinkamas naudoti ant plytų, keraminių tuščiaidurių plytų, silikatinių plytų, aktytojo betono blokelių mūro, surenkamųjų gelžbetonio elementų pagrindo ir ant senų nesudūlėjusių cemento / kalkių tinko paviršių.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be dulkių ir riebių dėmių, neišalęs.
- Vietas, kur gali susidaryti įtrūkių, pvz., įvairių konstrukcinių medžiagų sandūras, statybinių angų kampus ir pan., sutvirtinti stiklo pluošto armavimo tinklu su 8 x 8 arba 10 x 10 mm akutėmis, kuris įleidžiamas į gipso tinką.
- Būtina nuvalyti atplaišas ir dulkes, didesnius pagrindo nelygumus palyginti, patikrinti paviršiaus įgeriamumą.
- Gerai įgeriantį paviršių reikia gruntuoti specialiai tam pritaikytu gruntu, prastai įgeriantį tankų, standų, lygų pagrindą (monolitinį betoną) gruntuoti gruntu, pritaikytu tokiems paviršiams.
- Visus plieno elementus (staktas, instaliacijų vamzdžius, užtvarus ir pan.) saugoti nuo tiesioginio sąlyčio su gipsu dėl jo korozinio poveikio.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Darbui tinkamą skiedinio konsistenciją nustatyti reguliuojant į tinkavimo mašiną tiekiamą vandens kiekį.
- Tinką tolygiai kloti ant paruošto paviršiaus, paskirstyti H tipo lentjuoste.
- Šiek tiek sukietėjus tinkui, maždaug po 100 minučių, tinko paviršių išlyginti trapecine lentjuoste.
- Po maždaug 60 minučių tinką išlyginti (nubraukti) plačia mente, kuri laikoma statmenai sienos plokštumai.
- Prieš tinkui sukietėjant, po maždaug 30 minučių, tinko paviršių sudrėkinti vandeniu, nušveisti mente su kempine, kad jo paviršiuje susidarytų vadinamasis „pienelis“.
- Praėjus dar 30 minučių tinko paviršių išlyginti plačia mente, kad įgautų galutinį lygumą.
- Jeigu šios operacijos metu nesusidaro pakankamai „pienelio“, tinką reikia papildomai sudrėkinti.
- Optimali tinko apdorojimo trukmė – apie 220 min.
- Paviršius, ant kurių bus klijuojamos plytelės, palikti „pašiauštus“ – nereikia jų trinti kempine ir gludinti.
- Norint padengti storesniu gipso sluoksniu, tinką kloti sluoksniais, taikant metodą „drėgnas ant drėgno“.
- Tinką būtina visiškai baigti per vieną darbo ciklą, tą pačią dieną.
- Kitą tinko sluoksnį reikia kloti tą pačią dieną praėjus 2 val. po pirmojo sluoksnio susirišimo.
- Mišinio sąnaudos – apie 1,0 kg / m² / mm.



ĮRANKIAI

- Lėtai veikiantis elektrinis maišytuvas, tinkavimo brauktuvės ir lentjuostės, mentė, gulsčiukas, kempinė, plati mentė, indas skiediniui.



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbus atlikti aplinkoje, kurioje temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C.
- Nepilti jokių kitų medžiagų.
- Mišinį saugoti, kad pernelyg neperdžiūtų ir nesudrėktų.
- Kiekvienam ruošiniui naudoti švarius indus ir įrankius.



Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ, NORINT IŠVENGTI KLAIDŲ

Tinkamai paruošti pagrindą.

- Ar pagrindas nedulkėtas – nugruntuoti.
- Ar pagrindas nėra silpnas – nugruntuoti.
- Ar pagrindas tolygiai sugeria – nugruntuoti.
- Ar pagrindas yra šiurkštus ir nelabai sugeriantis – naudoti betono kontaktinį gruntą.
- Tinkamai išdėstyti tinkavimo kampus – kuo arčiau apdorojamų paviršių.
- Nuspręsti ar reikia montuoti tinko armavimo tinklėlį – armavimo tinklelis su 10 x 10 mm akutėmis parenkamas meistro, atsižvelgiant į pagrindo rūšį.
- Ar tinkuojami paviršiai nėra įšalę ir yra tinkamos temperatūros – atitirpinti per visą sienos gylį, - 5 °C – 25 °C.
- Ar tinkuojami paviršiai nėra šlapi – nusausinti.
- Ar tinkas užteptas ne per plonai – mažiausias storis 8 mm.

MAŠININIS GIPSINIS TINKAS MITTO TG110



TECHNINIAI DUOMENYS

SUDĖTIS: Gipsinio rišiklio, mineralinių priedų ir priemaišų mišinys	
Piltinis tankis	apie 0,9 kg / dm ³
Rišimosi pradžia	> 50 min.
Pertraukos pumpuojant šviežią tinką trukmė	iki 20 min.
Apdorojimo trukmė	apie 220 min.
Rišiklio kiekis perskaičiavus CaSO ₄	≥ 50 % svorio
Atsparumas gniuždymui	≥ 2 MPa
Atsparumas lenkimui	≥ 1 MPa
Sukibimas	≥ 0,3 MPa
Šilumos laidumo koeficientas, λ	≤ 0,30 W (m × k)
Degumas	A1 klasė
Išeiga	apie 36 dm ³ iš 30 kg / apie 1,2 dm ³ iš 1 kg
Sąnaudos	1,0 kg / m ² / mm



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuokite sausose patalpose ant medinių padėklų, originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Tinka naudoti 3 mėn. nuo pagaminimo datos.