




BETONO KONTAKTINIS GRUNTAS MITTO GB100



NAUDOJIMO SRITIS

- Gruntas su kvarcinio smėlio užpildu pagerina sukibimą, tinka gruntuoti labai tankius paviršius, naudoti prieš glaistant, tinkuojant gipsiniais, cementiniais ar mineraliniais tinkais ir klijuojant plyteles.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Betoninių ir keraminių pagrindų šiurkščiam, kibumą gerinančiam sluoksniui įrengti prieš klojant tinką.
- Naudoti pastatų viduje prieš klojant gipsinį tinką ir pastatų viduje bei išorėje prieš klojant mineralinį tinką.



PAGRINDO RŪŠIS

- Gelžbetonio ir betono elementai ir surenkamieji elementai, betono klojiniai, plytų ir keraminių tuščiaidurių blokelių mūras.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti švarus, vienalytis, sausas, be dulkių, nešvarumų ir riebių dėmių.
- Pašalinti senus, pleišėjančius dažų sluoksnius.
- Glazūruotas plyteles, emalinius, aliejiniais dažais dažytus paviršius tolygiai nušveisti iki visiško paviršiaus matiškumo ir nuvalyti dulkes.



NAUDOJIMAS

- Prieš naudojant gruntą gerai išmaišyti.
- Būtina pakartotinai išmaišyti gruntuojant, kad ant indo dugno nesusidarytų nuosėdų.
- Neskiesti vandeniu.
- Gruntą tepti dažymo teptuku ar šepetiu, gerai įtrinti į pagrindą.
- Džiūvimo trukmė (kai oro temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 %): 4–6 val.
- Nugruntavus mažai drėgmę įgeriančius paviršius (glazūruotas plyteles, emalinius, aliejiniais dažais dažytus paviršius), tolimesnius darbus (tinkavimą, glaistymą, plytelių klijavimą) galima atlikti ne anksčiau kaip praėjus 24 val.



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbus atlikti, pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5 °C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgnumui.
- Į preparatą nepilti jokių kitų medžiagų.
- Saugoti, kad šviežiai paklotas gruntas pernelyg nesudrėktų ir nesulytų.



LAIKYMO SĄLYGOS

- Originaliose nepažeistose pakuotėse, esant ne žemesnei nei +5 °C ir ne aukštesnei nei +30 °C temperatūrai, sandariai uždarytame inde – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.
- Saugoti, kad neužšaltų ir neperkaistų pervežant ir laikant.



PASTABOS

- Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (20 ± 2) °C temperatūros ir (65 ± 5) % oro santykinės drėgmės sąlygomis. Kitomis sąlygomis džiūvimo trukmė gali keistis.



TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖS	VIENETAS	VERTĖ
Tūrio tankis	kg/dm ³	apie 1,49
Nelakiųjų medžiagų kiekis	masės %	apie 56
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis	g/l	≤ 30
Sąnaudos	kg/m ²	apie 0,3-0,5

- SUDĖTIS: stireno ir akrilo dervų, mineralinių užpildų ir konservantų vandens dispersija.
- Turi nestiprų, specifinį kvapą, raudonos spalvos, nesusisluoksniavęs, be stingimo pėdsakų.
- TINKA NAUDOTI 18 MĖN. NUO PAGAMINIMO DATOS.