




SMULKIAGRŪDIS BAIGIAMASIS GLAISTAS SU MARMURO UŽPILDU, MITTO GM210



NAUDOJIMO SRITIS

- Paruoštas naudoti smulkiagrūdis polimerinis glaistas su marmuro užpildu puikiai sukimba, sudaro lygų baltą, garus praleidžiantį paviršių.
- Naudojamas patalpų viduje.
- Rekomenduojamas baigiamajam sluoksniui.
- Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai.
- Skirtas glotniam betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių baigiamajam išlyginimui prieš dažant vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetuoiant.
- Elastingas ir lengvai šlifuojamas suformuojant ypač lygų paviršių.
- Tinka nedideliams paviršiaus nelygumams, įtrūkimams užtaisyti.
- Pasižymi geromis atsparumo savybėmis.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindo paviršius turi būti sausas, švarus, tvirtas, stabilus ir be apnašų ar sukibimą galinčių susilpninti sluoksnių (riebalų, klijų, bitumo, dulkių, sukibimą mažinančių preparatų, dažų, skiedinių likučių ir pan.).
- Šilpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo.
- Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytus paviršius nušlifuoti iki matiškumo.
- Stipriai ir netolygiai sugeriančius pagrindus ir gipso kartono plokščių siūles rekomenduojama gruntuoti MITTO gruntu ir palaukti, kol gruntas išdžius.
- Paruošus pagrindą vadovautis atitinkamų statybos reglamentų nurodymais ir statybos taisyklėmis.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Prieš pradėdant darbą masę išmaišyti.
- Tepti rankiniu būdu nerūdijančiojo plieno įrankiais arba mechaniniu būdu beorio glaistymo agregatu (prireikus, glaistą praskiesti), vėliau paviršių gerai išlyginti.
- Maksimalus vieno sluoksnio glaisto storis yra iki 1 mm.
- Antrą kartą glaistyti tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui.
- Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 150-240 grubumo švitrininiu tinkleliu.
- Prieš dažymą nuvalomos dulės.
- Darbo įrankiai: glaistyklė
- Įrankių valymas: vandeniu
- Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
- Maksimalus vieno sluoksnio storis: 1 mm
- Sąnaudos: ~1 m² / 1,6 kg 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą

SMULKIAGRŪDIS BAIGIAMASIS GLAISTAS SU MARMURO UŽPILDU, MITTO GM210



- Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH (oro drėgnis)): 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., visišką tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta, priklausomai nuo pagrindo, oro temperatūros ir drėgnumo.



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbus atlikti aplinkoje, kurioje temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C.
- Nepilti jokių kitų medžiagų.
- Dirbant saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo, drėgmės, kad pernelyg neperdžiūtų ir nesudrėktų.
- Naudoti švarius įrankius.



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Laikyti 12 mėn. nuo pagaminimo datos sausoje, vėsioje patalpoje, nepažeistuose, gamintojo pakuotėse.
- Neužšaldyti.