




# UNIVERSALUS GLAISTAS SIŪLĖMS IR GLAISTYMIUI, MITTO GU230



## NAUDOJIMO SRITIS

- Paruoštas naudoti lengvasis itin universalus polimerinis glaistas vidaus darbams.
- Puikiai sukimba, sudaro lygų, garus praleidžiantį paviršių.
- Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.
- Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta.
- Svarbiausias ir didžiausias privalumas lyginant su tradiciniais sunkiaisiais glaistais - su 1kg nuglaistomas iki 30% didesnis plotas!
- Skirtas išlyginti betono, gipso kartono plokščių, tinkuotus ir kitus mineralinius paviršius prieš dažant juos vandeniniais dispersiniais dažais ir tapetuojant.
- Puikiai tinka darbui su aliuminiais apdailos kampais, kompoziciniais profiliais.
- Galima naudoti užpildant AK tipo gipso kartono siūles (būtinai armavimas).
- Pasižymi geromis atsparumo savybėmis.



## PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovą, stabilus ir švarus.
- Stipriai ir netolygiai sugeriančius pagrindus rekomenduojama gruntuoti MITTO gruntu ir palaukti, kol gruntas išdžius.
- Paruošus pagrindą vadovautis atitinkamų statybos reglamentų nurodymais ir statybos taisyklėmis.



## MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Prieš pradėdamas darbą masę išmaišyti.
- Dirbant mechanizuotai, galima skiesti nedideliu kiekiu vandens iki patogios darbai konsistencijos.
- AK tipo gipso kartono plokščių siūles užpildyti glaistu, nedelsiant įplukdyti armavimo juostą ir palikti džiūti.
- Kitų tipų gipso kartono plokščių siūles užglaistyti armuojančiu siūlių glaistu.
- Siūlėms visiškai išdžiūvus, atlikti ištisinį glaistymą, o antrą kartą glaistyti tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui.
- Prieš dažymą glaistytą paviršių nušlifuoti ir pašalinti dulkes.
- Darbo įrankiai: glaistyklė, purkštuvas, volelis
- Įrankių valymas: vandeniu
- Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
- Maksimalus vieno sluoksnio storis: 2 mm
- Sąnaudos: ~1,2 kg/m<sup>2</sup> 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
- Džiūvimo trukmė (23 °C, 50% RH (oro drėgnis)): galima šlifuoti po 2-4 val., visišką tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta, priklausomai nuo pagrindo, oro temperatūros ir drėgnumo.

# UNIVERSALUS GLAISTAS SIŪLĖMS IR GLAISTYMIUI, MITTO GU230



## **DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS**

- Darbus atlikti aplinkoje, kurioje temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C.
- Nepilti jokių kitų medžiagų.
- Mišinį saugoti, kad pernelyg neperdžiūtų ir nesudrėktų.
- Naudoti švarius įrankius.



## **LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS**

- Laikyti 12 mėn. nuo pagaminimo datos sausoje, vėsioje patalpoje, nepažeistuose, gamintojo pakuotėse.
- Neužšaldyti.