




KLIJAI SILIKATINIAMS IR AKYTO BETONO BLOKELIAMS MITTO MK540 (BALTI)



NAUDOJIMO SRITIS

- Baltos spalvos mūro mišinys, pagamintas mineralinių rišamųjų medžiagų, mineralinių užpildų ir modifikatorių pagrindu, skirtas mūryti sienas iš silikatinų ir akytojo betono blokelių ir tinka klijuoti elementus, paliekant tarp jų 2-4 mm storio siūles.
- Galima naudoti vidinių pastatų sienų, sumūrytų iš blokelių, paviršiaus išlyginimui.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Blokeliai turi būti švarūs, neįmirkę ir neapledėję.
- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Sienoms mūryti naudoti tik švarius blokelius, t. y. nuo jų pašalinami visi nešvarumai.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį rankiniu ar mechaniniu būdu sumaišyti su vandeniu (25 kg mišinio ir apie 6,2 l vandens) iki vientisos masės ir reikiamos konsistencijos susidarymo.
- Po 5 min. dar kartą išmaišyti.
- Paruoštą mišinį, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, tinka naudoti apie 2 valandas.



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbai atliekami esant ne žemesnei nei +5 °C ir ne aukštesnei nei +25 °C temperatūrai, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui visą kietėjimo laikotarpį.
- Paruoštas mišinys dantyta mentele tepamas ant blokelių pagrindo ir, jei reikia, šonų.
- Padėtas blokelis iš karto išlyginamas.
- Sudėtus blokus galima koreguoti 10 min.
- Sudėtus blokus pastuksenus guminiu plaktuku, suspausto mišinio sluoksnis turi būti apie 3 mm.
- Po darbo įrankius plauti vandeniu.
- Mūrijant 3 mm sluoksniu sunaudojama apie 5 kg mišinio 1 m² tepamo ploto.

KLIJAI SILIKATINIAMS IR AKYTO BETONO BLOKELIAMS MITTO MK540 (BALTI)



TECHNINIAI DUOMENYS

Grūdelių dydis	iki 0,6 mm
Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 6,2 l
Išėiga	apie 21 litras iš 25 kg sauso mišinio
Sluoksnio storis	2–3 mm
Darbo laikas	iki 3 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Visiškas sukietėjimas	po 28 parų
Sąnaudos	apie 1,4 kg / m ² sauso mišinio, kai sluoksnio storis 1 mm



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuoti sausose patalpose ant medinių padėklų originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.