




# KLIJAI SILIKATINIAMS BLOKELIAMS MITTO MK520



## NAUDOJIMO SRITIS

- Visų tipų vidaus ir išorės silikatinių blokų sienų mūrijimui.
- Plonasluoksnis mūro skiedinys.
- Stiprumo klasė pagal EN 998-2: M20.



## PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Blokeliai turi būti švarūs, neįmirkę ir neapledėję.
- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalą, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.



## MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį maišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Rekomenduojama naudoti 600 aps. / min. maišytuvą.
- Po 10 min. brandinimo masę dar kartą permaišyti.
- Ant blokelių mūro skiedinį (klijus) užnešti mūrijimo mente ir išvedžioti dantyta glaistykle arba naudoti specialias plonasluoksnio mūrijimo dėžutes.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!



## PAPILDOMI NURODYMAI

- Techniniai duomenys nustatyti esant  $+23\pm 2$  °C temperatūrai ir  $50\pm 5$  % santykinei oro drėgmei.
- Žemesnė temperatūra padidina, aukštesnė temperatūra sumažina nurodytas reikšmes.
- Mūro skiedinį (klijus) kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros ( $> +25$  °C).
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje:  $\leq 0,0002$  %.

# KLIJAI SILIKATINIAMS BLOKELIAMS MITTO MK520



## TECHNINIAI DUOMENYS

Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vandens kiekis 25 kg sauso mišinio	apie 5,5-6,0 l
Išėiga	apie 20 litrų iš 25 kg sauso mišinio
Sluoksnio storis	2-3 mm
Darbo laikas	iki 2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Galutinis stipris po 28 parų	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Sąnaudos	apie 1,6 kg / m <sup>2</sup> sauso mišinio, kai sluoksnio storis 1 mm



## LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuoti sausose patalpose ant medinių padėklų originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.