




CEMENTINIS TINKAS MITTO TC400



NAUDOJIMO SRITIS

- Cementinis-kalkinis mišinys sienų ir lubų tinkavimui mašininio bei rankinio būdu.
- Minimalus tinko sluoksnio storis – 8 mm.
- Maksimalus tinko sluoksnio storis – 20 mm.
- Mineralinių pagrindų tinkavimui!
- Vidaus ir išorės darbams.
- Tinkamas sienų lyginimui prieš fasadų šiltinimo darbus.
- Labai patogus naudojimui, pasižymi geru sukibimu su paviršiumi, plastiškas apdirbimui, džiūvimo laikas pritaikytas technologiskai optimaliam apdirbimui.
- Atitinka EN 998-1 stiprio klasę CS III.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, stabilus, be trūkų.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinkite netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus ir tankius paviršius suraižykite.
- Stipriai įgeriantį pagrindą gruntuokite.
- Metalinius, gelžbetoninius ir kitus neįgeriančius vandens paviršius gruntuokite gruntu su kvarciniu smėliu.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Sausąjį mišinį (25 kg) maišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu (3,75–4,5 l) tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Sausąjį mišinį (40 kg) maišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu (6,0–7,2 l) tol, kol susidarys vienalytė masė be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Maišyti galima rankiniu arba mechaniniu būdu.
- Po 3–5 min. brandinimo masę dar kartą permaišyti.
- Paruoštas mišinys tinkamas naudoti iki 2 val., priklausomai nuo aplinkos temperatūros.
- Nebepilti vandens į pradėjusį rištis skiedinį!
- Darbus atlikti, laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Paruoštą skiedinį tolygiai užnešti ant paviršiaus.
- Kai sluoksnio storis didesnis, tinkuokite dviem sluoksniais.
- Prieš užnešant antrą sluoksnį – pirmojo paviršių sušiurkštinkit.
- 5 mm tinko sluoksnio storiui naudojama apie 8 kg/m².



PAPILDOMI NURODYMAI

- Darbus reikia atlikti sausomis sąlygomis.
- Darbo metu oro bei pagrindo temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +30 °C.
- Visi pateikti duomenys ir rekomendacijos galioja esant +20 °C temperatūrai bei 60% santykinei oro drėgmei.
- Žemesnės temperatūros padidina, aukštesnės temperatūros sumažina nurodytas reikšmes.
- Tinko kietėjimo metu saugoti nuo saulės spindulių, skersvėjo, šalčio ir per didelės temperatūros (> +25 °C).
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje: ≤ 0,0002 %.



TECHNINIAI DUOMENYS

Stipris gniuždant	CS III (≥ 6 N/mm ²)
Sukibimo stipris	≥ 0,4 N/mm ²
Tankis	1600 kg/m ³
Kapiliarinis vandens įgėris	W0
Grūdelių dydis	iki 2,0 mm
Degumas	A1 klasė
Ilgaamžiškumas	F25



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Mišinį sandėliuokite sausose patalpose ant medinių padėklų, originaliose, nepažeistose pakuotėse.
- Saugokite, kad nesudrėktų pervežant ir laikant.
- Suplyšusius ir pradėtus naudoti maišus būtina nedelsiant uždengti.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.